

- ・ 98時間練習した頃、第1ポジション部分が剥げてきて、粘着剤でネバネバしてきた。製本テープを剥がすと、棹についた粘着剤がなかなか取れなかったが、下図のアルコールタオルで拭いたらきれいにとれた。アルコールタオルには二胡のこげ茶色が付着したので若干は塗装？が取れたかもしれないが、特に大きな影響は無いようである。
- ・ ついでに松脂の付着した部分を拭いてみると松脂がきれいに取れた。



## 2. フローリング補修テープ (100円均一)

- ・ 塩化ビニール製のフローリング補修テープを製本テープ同様に貼り付けたところ、棹に比べて手が滑りやすくなっていることが実感できた。もう少し縦縞が多いともっと滑りやすくなるかも……。
- ・ 製本テープのような紙ではないので耐久性はあると思われる。



厚さ : 0.15mm

テープ表面拡大写真

